BRICK®/BRICK GLOSSY

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	1000 micras	Poliéster no adhesivo	REACH n° 1907/2006/EU OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.HIT.75859 HOHENSTEIN HTTI VEGANOK AZIENDA N. 1004

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster	60°	150 gf	10 cm/seg	25 segundos	155°C (311°F)	media/alta (2,5/>3,5 bar)	en frio

- → **Cortar el material en espejo**
- → **Eliminar el material sobrante**
- → **Colocar el material en la prenda**
- → **Planchar según las instrucciones indicadas**
- → **Retirar el soporte en frío**

PUNTOS FUERTES

- → **Vinil de dimensión**
- → **Nuestro producto más grueso**
- → **Acabado mate**

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SI al revés	SI, programma algodón	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- → **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
- → **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
- → **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com
Para mas información, rogamos contacten con nuestro deparatmento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246