# EASY PUFF METALLIC®

## ESPECIFICACIONES

| Composición | Espesor Medio | Transportador | Certificaciones |
|---|---|---|---|
| PU | 180 micras | Poliéster adhesivo | REACH n° 1907/2006/EU<br>VEGANOK AZIENDA N. 1004 |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| SE APLICA SOBRE | AJUSTES DE CORTE | | | INSTRUCCIONES DE PLANCHADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cuchilla | Presión | Velocidad | Tiempo | Temperatura | Presión | Pelar |
| algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (No Recomendado en tejidos tratados o sublimados) | 45° | 100-130 gf | 25 cm/seg | 5+10 segundos | 140°C (284°F) | alta | en frio |

→ **Cortar el material en espejo y eliminar el material sobrante**
→ **Colocar el material en la prenda**
→ **Aplicar durante 5 segundos siguiendo los parámetros recomendados con una plancha profesional (no doméstica)**
→ **Levantar el protector en frio**
→ **Planchar de nuevo durante 10 segundos (cubrir con papel de horno) para crear el efecto 3D**

**PUNTOS FUERTES**
→ **Efecto 3D**
→ **Acabado metálico brillante**
→ **Fácil de cortar y pelar, gracias al soporte adhesivio.**

**NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción (+/- 10°C, +/- 5 segundos)**
**Incluso utilizando los parámetros recomendados, debido a la diferente química de cada color, el resultado puede variar ligeramente.**

## CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

| Lavado | Planchado | Secado | Lavado en seco | Durabilidad | Temperatura Almacenaje | Condiciones Almacenaje | Bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a mano o al revés en agua fría | NO | NO | NO | hasta 2 años | Entre 18°C y 26°C | Evitar luz solar y polvo | Posición Vertical |

→ **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
→ **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
→ **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

**Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com**
**Para màs información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.**

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246