AURORA®

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	200 micras	Poliéster adhesivo	REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (No recomendado en tejidos tratados o sublimados)	60°	100 gf	25 cm/seg	15 segundos	150°C 302°F)	media (3 bar)	en frío

→ **Cortar el material en espejo**
→ **Eliminar el material sobrante**
→ **Colocar el material en la prenda**
→ **Planchar según las instrucciones indicadas**
→ **Retirar el soporte en frío**

PUNTOS FUERTES
→ **Aspecto resplandeciente, con acabado brillante**
→ **Colores iridiscentes**
→ **Textura estructurada**

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SÍ, al revés	SÍ, programma sintético	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

→ **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
→ **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
→ **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para màs información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958