

BRICK® 600 - BRICK 600 DUAL COLORS

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	600 micras	Poliéster no adhesivo	    

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón, poliéster (No Recomendado en tejidos tratados o sublimados)	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	60°	80 gf	10 cm/seg	25 segundos	155°C (311°F)	media/alta (4 bar)	en frío

NOTA: Puesto que es un material de considerable grosor recomendamos no cortar piezas de menos de 0,5cms.

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante
- Precalentar la prenda durante 20 segundos
- Colocar el material en la prenda
- Planchar según las instrucciones indicadas
- Retirar el soporte en frío

PUNTOS FUERTES

- Vinil de dimensión
- Acabado mate
- Muy suave al tacto

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 40°C, al revés	Sí, al revés	Sí, programma algodón	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com. Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9105027958

