COLORPRINT® EXTRA

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PVC	150 micras	Poliéster no adesivo	REACH compliant

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
polyamida, nylon y tejidos siliconados, cuero	45°	70 gf	20 cm/seg	15 segundos	165°C (329°F)	Media (2,5/3,5 bar)	en caliente

→ Imprimir, cortar y eliminar el exceso de material
→ Aconsejamos dejar secar la impresión como mínimo durante 12 horas antes de utilizar el TTD
→ Retirar la impresión del transportador con la ayuda de TTD Easy
→ Colocar la decoración sobre la tela
→ Aplicar siguiendo los parámetros recomendados
→ Retirar el TTD en caliente

PUNTOS FUERTES
→ Colores brillantes
→ Aplicable en tejidos difíciles (nailon, no tejido, cuero)

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 40°C, al revés	NO	NO	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

→ Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
→ Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
→ No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com
Para màs información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246