COLORPRINT®

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PVC	170 micras	Poliéster no adhesivo	REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster y spandex (no recomendado en tejidos tratados o sublimados)	45°	70 gf	20 cm/seg	15 segundos	150°C (302°F)	Media (2,5/3,5 bar)	en caliente

- → **Imprimir, cortar y retirar el exceso de material**
- → **Aconsejamos dejar secar la impresión como mínimo durante 12 horas antes de utilizar el TTD**
- → **Retirar la impresión del transportador con la ayuda de TTD Easy**
- → **Colocar la decoración sobre la tela**
- → **Aplicar siguiendo los parámetros recomendados**
- → **Retirar el TTD en caliente**

PUNTOS FUERTES

- → **Colores brillantes**
- → **Alta resistencia al lavado**

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SI, al revés	NO	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- → **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
- → **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
- → **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com
Para màs información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246