DIGIBRICK®

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	750 micras	Poliéster no adhesivo	REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004 OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 20.HIT.44097 HOHENSTEIN HTTI

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster	60°	90 - 100 gf	10 cm/seg	25 seg.*	155°C (311°F)	Media (2,5/3,5 bar)	en caliente

→ Imprimir, cortar y retirar el exceso de material (Dejar 1 min. entre impresión y corte para dar tiempo al secado de tinta)
→ Retirar la impresión del transportador con la ayuda de TTD Easy (*o bien manualmente)
→ Para obtener el mejor resultado: Precalentar la plancha inferior a una temperatura a 155°C durante 20 segundos
→ Colocar la decoración sobre la tela (*Si es de forma manual: cubrir con papel de horno)
→ *Aplicar siguiendo los parámetros recomendados
→ Con el TTD (application tape): quitar el TTD pasados 5 segundos del planchado , cubrir el diseño con papel de horno y volver a planchar durante 20 segundos más.

PUNTOS FUERTES
→ Efecto 3D
→ Imprimible con tinta UV

! Debido al grosor del material, recomendamos subir los cabezales de la impresora (si es posible)!
! No utilizar "media clamps" si son desmontables!
! Recomendamos realizar un "print+cut alignment" antes de la impresión, si es posible!
! Recomendamos NO cortar diseños inferiores a 0,5cms!
! Aconsejamos utilizar nuestros perfiles creados específicamente para su impresora. Se pueden descargar en: https://www.siser.com/digital-printing/digibrick/ >Download Printing Profiles
! Dada la gran cantidad de impresoras y tintas, recomendamos realizar siempre una prueba antes de iniciar una producción!

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SÍ, al revés	SÍ, (programa algodón)	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

→ Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
→ Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
→ No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com Para mas información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958