

EcoStretch™

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PÙ	85-90 micras	Poliéster adhesivo	    

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster, Spandex (no recomendado en tejidos tratados o sublimados)	 Cuchilla	 Presión	 Velocidad	 Tiempo	 Temperatura	 Presión	 Pelar
	45°	50-60 gf	20 cm/seg	5 segundos	120°C : ≤ 150g/m² 150°C : > 150g/m²	Media (2,5/3,5 bar)	en caliente

- Cortar el material en espejo y pelar
- Para obtener el mejor resultado: precalentar la plancha inferior a una temperatura a 120°C durante 5 segundos
- Colocar el diseño sobre la prenda
- Aplicar según instrucciones adjuntas
- Retirar el soporte en caliente

PUNTOS FUERTES

- Se aplica a baja temperatura en tan solo 5 segundos
- Composición a base agua
- Alta elasticidad

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

Se recomienda esperar 24 horas antes de estirar el material. Esto permitirá que el adhesivo se fije y se adhiera a la tela correctamente.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 40°C, al revés	SI, al revés	SI, (delicados)	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com. Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

