HI-5

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	90 micras	Poliéster adhesivo	OEKO TEX® STANDARD 100 084270.0 CENTROCOT REACH compliant VEGANOK AZIENDA N. 1004

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura* : Peso del* tejido	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla algodón/ poliéster, spandex o ropa técnica (siempre no tratados o sublimados)	45°	50 gf	25 cm/seg	5 segundos	120°C : ≤ 150g/m² 150°C : > 150g/m²	alta (>3,5 bar)	en caliente/ en frio

- → **Cortar el material en espejo**
- → **Pelar**
- → **Colocar el diseño sobre la prenda.**
- → **Aplicar según instrucciones adjuntas***
- → **Retirar el soporte en caliente o frío**

PUNTOS FUERTES

- → **Muy fino**
- → **Adecuado para algodón y tejidos técnicos**
- → **Se aplica a baja temperatura en tan solo 5"**

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SI, al revés	SI, (programa de algodón)	SI	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- → **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
- → **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
- → **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas estan disponibles en www.siser.com
Para màs información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958