SISER Hi-5 — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 45°, presión aprox. 50 g y velocidad de 25 cm/s.

2 · Pelado

- Retira el material sobrante dejando el diseño sobre el soporte adhesivo.

3 · Aplicación

Coloca el diseño sobre la prenda y transfiere con plancha térmica eligiendo la temperatura según el gramaje del tejido.

Gramaje del tejido	Temperatura	Tiempo	Presión
Hasta 150 g/m²	120 °C	5 s	Alta (>3,5 bar)
Más de 150 g/m²	150 °C	5 s	Alta (>3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente o en frío.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava la prenda del revés, hasta 60 °C.
- Se puede planchar del revés.
- Admite secadora (programa algodón).
- Admite limpieza en seco.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Guarda las bobinas en posición vertical, entre 18 y 26 °C.
- Protégelas de la luz solar directa y del polvo.
- En estas condiciones el material se conserva hasta 2 años.

Consejos

- La baja temperatura lo hace ideal para tejidos sensibles al calor y evita la marca de la plancha.
- Hi-5 no es apto para corte láser.

Recomendamos realizar una prueba antes de la producción.