

HI-5 PRINT MATT/VIVID

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	85 micras	Poliéster no adhesivo	    

ISTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			ISTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster y elastán (no recomendado en tejidos tratados o sublimados)	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	45°	50 gf	25 cm/seg	5 segundos	120°/150°C (248°/302°F)	Alta (>3,5 bar)	en caliente

- Imprimir, cortar y retirar el exceso de material
- Retirar la impresión del soporte con la ayuda de TTD Easy
- Colocar la decoración sobre la tela
- Aplicar siguiendo los parámetros recomendados
- Retirar el TTD en caliente

PUNTOS FUERTES

- Muy delgado
- Para tejidos técnicos (poliéster)
- Baja temperatura de aplicación
- Se aplica en sólo 5 segundos

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E ISTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 60°C, al revés	SI, al revés	SI, (programa sintético)	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

