SISER Laser Patch — Ficha técnica

Traducción al español de la ficha técnica oficial.

Datos del producto

Producto	Laser Patch
Fabricante	Siser S.r.l. · Viale della Tecnica, 18 · 36100 Vicenza (Italia)
Documento	Información de producto · Mod. R&S; 06 · Rev. 5 · actualización 05/2026

Especificaciones

Composición	PU
Grosor medio	800 micras
Soporte	Poliéster adhesivo
Certificaciones	Cumple REACH

Instrucciones de aplicación

Se aplica sobre	Algodón, poliéster y mezclas algodón/poliéster (no recomendado en tejidos tratados ni sublimados)

Cuchilla	Presión	Velocidad
60°	80 gf	10 cm/s

Tiempo	Temperatura	Presión	Retirada
25 segundos	155 °C (311 °F)	Media/alta (4 bar)	En caliente

- Cortar el material con láser o con cuchilla, del derecho.
- Precalentar la prenda durante 5 segundos.
- Separar el diseño del soporte y colocarlo sobre la prenda.
- En caso de detalles finos o piezas sueltas, usar una cinta de aplicación térmica.
- Aplicar con calor en las condiciones indicadas.

Puntos fuertes

- Apto para cortadoras láser y plóters de corte.
- Material grueso con acabado 3D.
- Tres acabados diferentes: texturado, satinado y liso, suaves al tacto.

Recomendamos encarecidamente realizar una prueba antes de iniciar una producción.

Cuidados y lavado

Lavado	Hasta 40 °C, del revés
Planchado	Sí, del revés
Secadora	Sí (programa de algodón)
Limpieza en seco	No
Vida útil	Hasta 2 años
Temperatura de almacenamiento	Entre 18 °C y 26 °C
Condiciones de almacenamiento	Protegido de la luz solar y del polvo

Posición	Rollos en vertical · hojas en horizontal

- Esperar 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Respetar las recomendaciones de la etiqueta de la prenda.
- No usar lejía ni agentes químicos agresivos.

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com.
Para más información, contacte con el departamento comercial: info@siser.it.