

SISER LaserLux® — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Grabado o corte

- Graba con láser o corta el diseño en modo espejo.
- Ajustes orientativos para plóter de corte: cuchilla de 45°, presión 60 g, velocidad 20 cm/s.

2 · Pelado

- Retira el material sobrante alrededor del diseño.

3 · Aplicación

- Coloca el diseño sobre la prenda.
- Aplica con plancha térmica con los parámetros siguientes:

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezclas	150 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente o en frío.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava hasta 60 °C, preferiblemente del revés.
- Se puede planchar del revés y usar secadora (programa de algodón).
- No limpiar en seco ni usar lejía u otros agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Vida útil: hasta 2 años. Guarda los rollos en posición vertical.

Consejos

- No apliques sobre tejidos tratados ni sublimados (salvo la versión Terra).
- Haz siempre una prueba antes de iniciar una producción.

Recomendamos realizar una prueba antes de cada producción.