

SISER P.S. Subli LT (EasyWeed® Sub Block) — Ficha técnica

Traducción al español de la ficha técnica oficial.

Datos del producto

Producto	P.S. Subli LT – EasyWeed™ Subliblock
Documento	Información de producto · Mod. R&S; 05 · Rev. 5 · Actualización 03/2025 · Página 1
Fabricante	Siser S.r.l. · Viale della Tecnica, 18 · 36100 Vicenza (Italia)
Contacto	Tel. +39 0444 287960 · Fax +39 0444 287959 · info@siser.it · www.siser.com

Especificaciones

Composición	Espesor medio	Transportador	Certificaciones
PU	110 micras	Poliéster adhesivo	REACH compliant · OEKO-TEX® Standard 100* · VeganOK

* Excepto colores flúor.

Instrucciones de aplicación

Apto para láser (laser friendly).

Se aplica sobre	Tejidos coloreados con tintas de sublimación			
Ajustes de corte sugeridos	Cuchilla	Presión	Velocidad	
Valor	45°	60 gf	30 cm/s	
Ajustes de transferencia	Tiempo	Temperatura	Presión	Retirada
Valor	15 segundos	135 °C (275 °F)	Media (2,5/3,5 bar)	En caliente o en frío

- Cortar el material en espejo.
- Pelar el exceso de material.
- Colocar el diseño sobre la prenda.
- Aplicar siguiendo los parámetros recomendados.
- Retirar el soporte en caliente o en frío.

Puntos fuertes del producto

- Transferencia a baja temperatura.
- Específico para tejidos teñidos por sublimación.
- Detiene la migración de la tinta en los tejidos de poliéster sublimados.

NOTA: Recomendamos encarecidamente realizar una prueba antes de iniciar la producción.

Cuidados y recomendaciones de lavado

Lavado	Planchado	Secadora	Limpieza en seco
Hasta 40 °C, mejor del revés	No	No	No
Vida útil en almacén	Temperatura de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento	Posición
Hasta 2 años	Entre 18 °C y 26 °C	Protegido de la luz solar y del polvo	Vertical

- Esperar 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Respetar las recomendaciones del tejido.

- No usar lejía ni agentes químicos agresivos.

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com. Para más información, contacte con nuestro departamento comercial: info@siser.it