THERMOREFLEX™ 2000

ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	200 micras	Poliéster no adhesivo	REACH compliant OEKO TEX STANDARD 100 19.HIT.86736 EN 20471 VEGANOK AZIENDA N. 1004

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no recomendado en tejidos tratados o sublimados)	45°	Con cuchilla nueva: 70-100 gf Con cuchilla usada: 130 gf	20 cm/seg	5+10 segundos	155°C (311°F)	Media (2,5-3,5 bar)	en templado

- → **Cortar el material del espejo**
- → **Pelar el exceso de material**
- → **Colocar la decoración sobre la tela**
- → **Transferencia de 5" en las condiciones sugeridas**
- → **Retirar el soporte en templado**
- → **Cubrir con papel de horno**
- → **Presione otros 10" para la fijación final**

PUNTOS FUERTES

- → **Se puede lavar hasta 90°**
- → **Lavado en seco**
- → **Respecta EN ISO 20471**

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
hasta 90°C, al revés	SÍ, al revés	SÍ, (programa algodón)	SÍ	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- → **Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado**
- → **Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda**
- → **No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos**

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.

Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958