

Tabla de referencia: impresión digital y corte

	100% algodón	100% poliéster	Mezcla algodón y poliéster	Elastano	Nylon	Cuero	Poliéster sublimado	Certificado Oeko-Tex	VEGANOK	Temperatura	Presión	Tiempo (s)	Retirar soporte
SISER® Vinilos textiles de impresión digital													
COLORPRINT™	👕	👕	👕						👕	150°C	media	15	caliente
COLORPRINT™ EXTRA		👕			👕	👕				165°C	media	15	tibio
COLORPRINT™ NEW M	👕	👕	👕						👕	165°C	media	15	caliente
COLORPRINT™ PU	👕	👕	👕					👕	👕	155°C	media	15	caliente
COLORPRINT™ PU EXTRA		👕			👕	👕		👕		155°C	media	15	caliente
HI-5 PRINT	👕	👕	👕					👕	👕	120-150°C	alta	5	caliente
SOFT PRINT COLOR	👕	👕	👕	👕				👕	👕	155°C	media	15	caliente
SOFT PRINT 3.0 *	👕	👕	👕	👕	* tejidos blancos o de color claro				👕	155°C	media	15	caliente
CRYSTAL *	👕	👕	👕		* tejidos blancos o de color claro				👕	150°C	media	10	frío
SUBLITHIN™ MATT LT							👕	👕	👕	135°C	media	15	caliente
DIGIBRICK™	👕	👕	👕					👕	👕	155°C	media	25	caliente
SPARKLEPRINT™	👕	👕	👕					👕	👕	155°C	media	15	caliente
S-PRINT	👕	👕	👕	👕				👕	👕	120-150°C	media	5 - 10	caliente
JETFLOCK SOLVENT	👕	👕	👕						👕	180°C	media	15	caliente/ frío
EASY SUBLI™	👕	👕*	👕		* poliéster blanco o de color claro			👕	👕	155°C	media	15	caliente



Pruebe siempre la compatibilidad con la prenda antes de producir: no todos los tejidos se comportan igual.
Oeko-Tex Standard 100 significa:
Producto analizado de forma independiente en laboratorio, conforme en ftalatos y plomo y apto para artículos infantiles.
VEGANOK significa:
Este producto no requiere el uso de materiales de origen animal.



Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com.
Traducción: M2M Sistemas · Más información en m2m.es o en el 91 641 81 74



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246





	100% algodón	100% poliéster	Mezcla algodón y poliéster	Elastano	Nylon	Cuero	Poliéster sublimado	Certificado Oeko-Tex	VEGANOK	Temperatura	Presión	Tiempo (s)	Retirar soporte
SISER® Vinilos textiles de corte													
Blackboard™	✖	✖	✖					✖	✖	135°C	media	15	caliente/frió
Brick™/Brick™ Glossy	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media/alta	25	frío
Brick™ 600	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media/alta	25	frío
EasyPatterns™	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media	15	caliente/frió
Foil	✖	✖	✖					✖	✖	135°C	media	15	caliente
Glitter	✖	✖	✖					✖	✖	160°C	media	15	caliente/frió
Hi-5	✖	✖	✖	✖				✖	✖	120-150°C	alta	5	caliente/frió
Holographic	✖	✖	✖						✖	155°C	media	15	frío
Metal	✖	✖	✖						✖	150°C	media	10	frío
P.S. Film – EasyWeed™	✖	✖	✖					✖	✖	150°C	media	15	caliente/frió
P.S./EasyWeed™-Adhesive	✖	✖	✖						✖	150°C	media	5	caliente/frió
P.S. Electric – EasyWeed™ Electric	✖	✖	✖					✖	✖	150°C	media	15	caliente/frió
P.S. Film Extra – EasyWeed™ Extra		✖			✖	✖		✖		160°C	media	15	caliente/frió
P.S. Lumen - Glow In The Dark	✖	✖	✖						✖	150°C	media	15	caliente/frió
P.S. Metallic	✖	✖	✖						✖	160°C	media	15	frío
P.S. Perfor	✖	✖	✖					✖	✖	150°C	media	15	caliente/frió
P.S. Soft	✖	✖	✖	✖				✖	✖	155°C	media	15	caliente
P.S. Stretch – EasyWeed™ Stretch	✖	✖	✖	✖				✖	✖	160°C	media	20	caliente
P.S. Subli LT– EasyWeed™ Sub Block							✖	✖	✖	135°C	media	15	caliente/frió
Sparkle	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media	15	caliente/frió
Stripflock™ Pro	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media	15	tibio
Twinkle	✖	✖	✖						✖	150°C	media	15	frío
Thermoreflex™ Extra		✖			✖	✖		✖		160°C	media	5 + 10	tibio
Thermoreflex™ Silver	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media	5 + 10	tibio
Thermoreflex™ Color	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media	5 + 10	tibio
Thermoreflex™ 2000	✖	✖	✖					✖	✖	155°C	media	5 + 10	tibio
Vernice	✖	✖	✖						✖	150°C	media	15	frío
Videoflex™	✖	✖	✖					✖	✖	150°C	media	15	frío
Videoflex™ PU	✖	✖	✖						✖	150°C	media	15	frío



Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com.
Traducción: M2M Sistemas · Más información en m2m.es o en el 91 641 81 74



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 919602796

